


Грунтовка ВЛ-02" *рунтовк* ВЛ-02" грунтовка ВЛ-02*

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Запоріжжя, Україна

Эмаль АС-182 применяется для защитно-декоративного окрашивания тракторов и других сельскохозяйственных машин, а так же оборудования и различных металлоконструкций, эксплуатирующихся в различных климатических условиях, в том числе в условиях тропического климата. Эмаль АС-182 изготавливается в соответствии с ГОСТ 19024-79 и является одноупаковочным материалом, представляющим собой смесь алкидно-акриловой лаковой основы с добавлением сиккатива. Степень ее перетира составляет не более 15 мкм. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0, 5)°С находится в диапазоне от 80 до 120с, а массовая доля нелетучих веществ от 48 до 64% в зависимости от цвета. Стандартно выпускается 12 видов расцветок. *При нанесении эмаль АС-182 образует на поверхности глянцевую однородную защитную пленку без потеков, морщин и посторонних включений. Время ее высыхания до степени 3 при температуре (90±5)°С составляет не более 1, 5 часов. Защитное покрытие обладает хорошей адгезией к поверхности (не более 1 балла), высокой твердостью (0, 5 условных единиц по маятниковому прибору типа М-3), прочностью при ударе не менее 50 см и эластичностью при изгибе до 1 мм. Кроме того, образовавшаяся пленка выдерживает статическое воздействие воды, индустриального масла и дизельного топлива при стандартных условиях в течение 48, 48 и 12 часов соответственно. Ее укрывистость варьируется в зависимости от цвета от 50 до 60 г/м².

Price: **634 \$**Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**095-422-01-09**