

Эмаль ХС-759*эмаль ХС-759* грунт ПФ+010м* шпатлевка МС-006 лаки ак-113 гост 238



Запоріжжя, Україна

Эмаль ХС-759*эмаль ХС-759* грунт ПФ+010м* шпатлевка МС-006
лаки ак-113 гост 23832-78

Назначение:

Лаки АК 113 предназначается для защиты изделий из черных, цветных металлов и их сплавов (в том числе алюминиевых), а также неметаллических поверхностей, работающих при температурах до 150С и эксплуатируемых в различных климатических районах.

Свойства:

Пленки лаков обладают высокой водостойкостью, стойкостью к действию нефраса.

Состав:

Лак АК-113 на основе раствора полиакриловой смолы.

Цвет:

Прозрачный

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Внешний вид пленки

однородное гладкое, бесцветное

Время высыхания до ст.3 лака АК-113 при (20±2)град.С
не более 2 часов

Доля нелетучих веществ по массе:

6-9 %

Доля нелетучих веществ по объему:

6-10 %

Теоретический расход на один слой

110-135 гр/м2

Рекомендуемое количество слоев

1÷2

Толщина одного слоя

10÷12 мкм

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Перед применением лак тщательно перемешать и выдержать 2 часа при температуре (20±2) град.С.

Нанесение:

Лак АК-113 ГОСТ 23832-78 наносят на поверхность металла пневматическим распылением или кистью при температуре окружающего воздуха от 10 град.С до 30 град.С при относительной влажности не более 80 %. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 град.С. При необходимости, лак доводят до рабочей вязкости растворителем Р-5А. Второй слой допускается наносить только после высыхания первого слоя (2-а часа при температуре

(20±2) град.С).

Разбавитель:

Для разбавления лака используется растворитель Р-5А. Для промывки инструмента можно использовать растворители: Р-5, 646.

Меры предосторожности:

Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранение:

Хранить лаки АК-113 в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 30 град.С до плюс 30 град.С

Гарантийный срок хранения лака - 9 месяцев со дня изготовления.

Стандарт:

гост 23832-79

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХВ-110 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482